

**SELÜLOZİK YARI MAT SON KAT****ÜRÜN TANIMI**

Alkid reçine esaslı nitroselüloz modifiyeli, hava kurumalı son kat boyadır.

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

Hızlı Kuruma	Fiziksel etkilere, darbelere dayanıklıdır.
Yarı Mat	Yüksek örtücülük
Yüksek UV direnci	Sert film oluşturur.
Mükemmel yayılma	

**KULLANIM ALANI**

Her türlü metal ve mobilya uygulamasında son kat boya olarak kullanılır.

**UYGULAMA****Yüzey Hazırlığı:**

Uygulama öncesi yüzey toz, pas, yağ gibi kirlerden arındırılmalı  
Metal yüzeyler: Zımparalanarak eski boyadan temizlenmeli ve selülozik astar ile astarlanmalıdır.

Ahşap yüzeyler: Adolin selülozik astar veya poliüretan astar uygulanmalı ve zımparası tamamlanarak hazırlanmalıdır.

**Uygulama:**

Adolin Selülozik Boya Hacimce %60-80 selülozik tiner ile inceltilip 2 3 çapraz kat olarak pistole ile uygulanmalıdır. Katlar arasında tinerin buharlaşması için en az 5 dakika beklenmelidir.

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Reçine tipi	Alkid + nitroselüloz	<b>Kuruma Süreleri</b> (23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)	
Renk	Renk kataloğuna bakınız.	Dokunma kurması	10 - 15 dakika
Parlaklık	Parlak	Katlar arası bekleme :	5 - 10 dakika
Parlaklık (60°C)	40 - 50 Gloss	Toz tutmama kuruması	30 dakika
Katı Madde (ağırlıkça)	74 ± 2	Sert Kuruma	1 - 2 saat
Vizkozite (25°C,KU)	105 ± 5		
Yoğunluk (g/ml)	1,2 - 1,3		
Parlama Noktası	21°C		

**BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT**

Yaş film kalınlığı (mikron)	: 75-80	*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
Kuru film kalınlığı (mikron)	: 45-50	
Sarfiyat (m <sup>2</sup> /L)	: 8 - 10	
Sarfiyat (m <sup>2</sup> /Kg)	: 7 - 9	

**DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ**

Ambalajlama Bilgileri:	12 Kg
Depolama Koşulları :	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir.

**TEHLİKE VE GÜVENLİK BİLGİLERİ**

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.

Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.

Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.