



SİLİKONLU İPEK MAT Tam silinebilir, silikonlu iç cephe boyası

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı , akrilik kopolimer emülsiyon esaslı , silikon katkılı , sadece adolin ürünlerinde bulunan ister yıka ister sil özelliğine sahip ipek mat görünümlü, son kat iç cephe boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Esnek yapı	Çizilmeye ve darbelere dayanıklı
Tam Silinebilir	Uzun ömürlü
Mükemmel yapışma	Kolay uygulama
Yüksek örtücülük	

KULLANIM ALANI

İster yıka ister sil özelliği sayesinde apartman girişleri ve merdiven boşlukları, ofisler, bekleme salonları gibi kirlenmeye müsait yerlerde ve binaların iç kısımlarında güvenle kullanılabilir.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlığı;

Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, toz ve kabarık kısımlardan temizlenmeli, Tamir gerektiren yerler var ise tamir edilmelidir. Eski boyalı veya duvar kâğıdı olan yüzeyler; Geçiş transfer astarı ,Tozuma karakteri yüksek yüzeyler Adobinder veya Alçı Macun Yüzey Astarı, Koyu renkli veya tamir görmüş yüzeyler Silikonlu Üiversal Astar ile astarlanmalı ve minimum 8 saat kuru-ması beklenmelidir.

Uygulama;

Silikonlu İpek Mat iç cephe boyası hacimce %15-20 oranında inceltilmeli ve fırça veya rulo yardımıyla 2 kat şeklinde uygulanmalıdır. Katlar arası bekleme süresi minimum 6 saat olmalıdır. Uygulama yapılacak ortamın sıcaklığının 5°C den yüksek olma-sına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Akrilik kopolimer	Kuruma Süreleri (23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)	
Renk	Kartela renkleri	Dokunma kurması	1-2 saat
Parlaklık	İpek Mat	Toz tutmama kuruması:	4-5 saat
Vizkozite (cPois/25oC)	350 ± 25	Katlar arası bekleme :	6 saat
Yoğunluk (g/cm3 , 20°C)	1,30 ± 5	Sert Kuruma	12-24 saat
Katı madde (120°C / 30dk)	55 ± 5		
PH	8,5 ± 1		

BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

İki katta yüzeye bağlı olarak;
2,5 Litre ile 20– 25 m² yüzey boyanabilir.
7,5 Litre ie 60-70 m² yüzey boyanabilir
15 L ile 130-140 m² yüzey boyanabilir

Sarfiyat :
140-160 gr/m², 125-142 ml/m²

*Belirtilen değerler alçı yüzey üzerine adobinder 1/9 konsantr astar uygulanarak doyurulmuş, yüzeyler için geçerli olup Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri:	2,5 Litre, 7,5Litre, 12 Litre, 15 Litre
Depolama Koşulları :	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki sağlık ve güvenlik ifadelerine dikkat ediniz. Ürüne ait güvenlik ve bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

TSE SINIFLANDIRMASI

TS 5808' e uygundur. TSE belgesine sahiptir.