

AFC 25 ZEMİN ASTARI
Akrilik Zemin Astarı**ÜRÜN TANIMI**

Solvent bazlı, tek komponentli, beton ve asfalt yüzeylere uygulanabilen, şeffaf akrilik esaslı zemin astarıdır.

**ÜRÜN
ÖZELLİKLERİ**

- Son kat boyanın yüzey adezyonunu artırır.
- Son kat boyanın sarfiyatını düşürür.
- Rahat ve kolay uygulanır.
- Hızlı kurur.

**KULLANIM
ALANI**

Beton ve asfalt yüzeyler için uygundur.

*Seramik ve mermer gibi parlak yüzeylerde kullanımı tavsiye edilmez.

**ÖNERİLEN
UYGULAMA****Yüzey hazırlığı:**

Uygulama yapılacak yüzey toz, kir, pas ve yağdan tamamen arındırılmalıdır. Zeminlerde bulunan çatlaklar ve derin çukurlar uygun bir macun ile tamir edilmelidir. Uygulama yüzeyi tamamen kuru ve temiz olmalıdır.

Uygulama:

Boya uygulaması esnasında yağışlı veya sıcak ortamlardan kaçınılmalı, mümkün olduğunca güneş ışınlarına direk maruz kalmayan gölgeli saatler ve bölgeler seçilmelidir. Ortam sıcaklığının 5°C–30°C olduğu koşullarda uygulama yapılmalıdır. Uygulama tek kat rulo veya pistole ile yapılmalıdır.

**ÜRÜN KARIŞIM
ORANI****Karışım oranı:**

Ürün kullanıma hazırdır. Gerek duyulduğunda 5% inceltme işlemi gerçekleştirilebilir.

**TEKNİK
BİLGİLER****TEKNİK BİLGİLER**

Bileşen	: Akrilik esaslı
Renk	: Şeffaf
Görünüm	: Akışkan sıvı
Yoğunluk (20°C)	: 0,91±0,005 Kg/L
Viskozite (25°C)	: 25±5 sn
Parlaklık (60°C)	: 95±5 gloss

**KAT BAŞINA
FİLM KALINLIĞI****ÖNERİLEN ÖZELLİKLER**

Yaş film kalınlığı	: 25-30 µm
Sarfiyat	: 10-15 m ² /Kg
Kat sayısı	: Tek kat

* sarfiyat miktarı uygulama kalınlığına bağlı değişiklik gösterebilir.

**KURUMA VE
KÜRLENME
ZAMANI****KURUMA SÜRELERİ** 23 ± 2°C, %50 bağıl nem

Dokunma kuruması	: 1 saat
Sert kuruma	: 4 saat
Katlar arası bekleme	: 8 saat

**DEPOLAMA VE
AMBALAJ
BİLGİSİ****Ambalaj bilgisi:**

2,5 kg, 18 kg

Depolama koşulları:

Açılmamış ambalajında serin ve kuru ortamda 5°C- 35°C sıcaklık aralığında 1 yıla kadar saklanabilir. Direkt güneş ışığı ve nemli ortamlardan kaçınılmalıdır.

**SAĞLIK VE
GÜVENLİK
UYARILARI**

Ürün ambalajında belirtilen tehlike uyarıları ve güvenlik önlemleri dikkatle takip edilmelidir. Ürün güvenlik bilgi formunda (SDS) yer alan kurallara uyulması zorunludur. Beklenmedik sağlık sorunları durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.